

HOJA TÉCNICA

ADHECONC



DESCRIPCIÓN

ADHECONC es un adhesivo universal para usos múltiples. Es una emulsión sintética de color blanco lácteo que diluido en agua mejora las propiedades de concretos, morteros y lechadas. Además optimiza la trabajabilidad de otras aplicaciones como sellador. Está hecho a base de hules sintéticos.

VENTAJAS

ADHECONC proporciona excelente adherencia a concretos, morteros y lechadas sobre superficies incluso lisas, gran resistencia al desgaste y abrasión, plasticidad y elasticidad, una elevada impermeabilidad, resistencia a la tensión, flexión y tracción.

USOS

ADHECONC tiene muy diversos usos, entre los que destacan:

- Unir concreto nuevo a viejo
- Unir aplanados a muros
- Unir yeso a muros
- Unir pastas de recubrimiento (tirol, texturizados) a muros y plafones
- Reparar o nivelar pisos
- Reparar y uniformizar acabados aparentes de concreto
- Reparar y fabricar granito
- Unir concreto y asfalto
- Sellar superficies porosas
- Calafatear juntas
- En pintura reflectiva para proteger impermeabilizaciones

RENDIMIENTO

Para evitar juntas frías en los colados basta colocar ADHECONC generosamente en la junta del colado, y posteriormente seguir colando, para aplanados de cemento úsese la siguiente proporción: de 5 a 10 Lts. de ADHECONC por cada saco de cemento de 50 Kgs.

PRESENTACIÓN

ADHECONC se suministra en envases de 1 Lt. 4 Lts. 19 Lts. y 200 Lts.

MODO DE EMPLEO

La superficie sobre la que se colocará concreto, mortero o lechada con ADHECONC deberá estar libre de polvo y grasa. Enseguida se mezcla ADHECONC con otro tanto de agua y se aplica sobre la superficie a tratar. Posteriormente se fabrica el mortero o lechada agregando ADHECONC en la proporción recomendada.

Siempre se mezclarán previamente los agregados en seco, adicionando el ADHECONC disuelto en agua para obtener homogéneo el material resultante.

ADHECONC mezclado con agua en proporción 1:1 se emplea para:

- Unir concreto nuevo a viejo
- Reparar o nivelar pisos
- Reparar y fabricar granito
- Unir concreto y asfalto
- Sellar superficies poco porosas
- Para superficies porosas se usa la proporción 1:1:1 en volumen ADHECONC, agua y cemento gris

Para unir pastas de recubrimiento a muro se agrega a la pasta el ADHECONC y agua en proporción 1:5 en volumen.

Para resanar y uniformizar aplanados aparentes de concreto se prepara una lechada con ADHECONC y agua en proporción 1:1, se agrega el mismo volumen de la combinación de cemento blanco y cemento gris en la proporción necesaria para dar el tono deseado, aplíquese llenando perfectamente todas las burbujas y pequeñas cavidades.

Para calafatear juntas agregue a su mezcla ADHECONC hasta encontrar la trabajabilidad deseada.

Para resanar y uniformizar aplanados aparentes de concreto se prepara una lechada con ADHECONC y agua en proporción 1:1.

En pintura reflectiva para proteger impermeabilizaciones, se prepara la pintura en la proporción 1:1:2:3 en volumen de ADHECONC, cemento blanco, cal y grano de mármol. Agregue el agua necesaria.

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y guantes si se tiene contacto directo con el producto.
- No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

NORMA ASTM C- 1059- GL, TIPO II (NO REDISPERSABLE)

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.