

CURATEX “E”



DESCRIPCION

CURATEX “E” es una membrana de curado emulsionado líquida y elaborada según la norma ASTM C-309-81. De color Blanco o Rojo, de viscosidad uniforme y derivados parafínicos base agua.

VENTAJAS

- Conserva la humedad en el concreto durante el periodo de adquisición de resistencia.
- Retiene hasta un 90% del agua original hasta después de haber pasado el periodo crítico del concreto.
- Evita las fisuraciones del concreto después del colado.
- No tiene los inconvenientes de las membranas a base de solventes.
- Económico debido a su alto rendimiento.
- Cumple con la NORMA ASTM C-309-81, que indica que la membrana debe retener 0.55% de agua en la mezcla total del concreto por metro cuadrado.
- No es tóxico

USOS

CURATEX “E” se utiliza para curar concretos tratados o morteros en losas, pavimentos, columnas, obras hidráulicas tales como canales, tuberías, cisternas, cimentaciones, rampas, escaleras, pistas de aeropuertos, pavimentos de concreto hidráulico, estacionamientos, etc.

RENDIMIENTO

CURATEX “E” aplicado con aspersor agrícola rinde 200 gr/m², aproximadamente.

PRESENTACIÓN

CURATEX “E” se suministra en cubetas de 19 Lts. y Tambos de 200 Lts.

MODO DE EMPLEO

CURATEX “E” se aplica sobre la superficie de concreto o mortero fresco mediante un rociador de mano de baja presión (tipo agrícola), formando una película fina.

La aplicación del producto se hace en dos pasadas sucesivas e inmediatas. Esta aplicación deberá realizarse después de afinado el concreto o mortero, una vez evaporada el agua del sangrado.

Si no interesa la textura del acabado la aplicación podrá hacerse con brocha o escoba.

Se recomienda no aplicar sobre superficies encharcadas. La película de CURATEX “E” deberá protegerse del tráfico para evitar daños a su continuidad y de la lluvia por lo menos dos horas después de su aplicación.

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice el producto.
- Al emplear el producto utilizar lentes, guantes resistentes a agentes químicos y ropa de algodón.
- No comer, beber o fumar cuando este usando el producto. Lavarse las manos antes de cualquier alimento y al finalizar del empleo del producto.

NORMA ASTM, C-309, TIPO 1, NOM-C-81