

ASFALTEX



DESCRIPCIÓN

ASFALTEX es un impermeabilizante de usos múltiples. Compuesto asfáltico base agua modificado con elastómeros y fibras naturales libres de asbesto

Es un asfalto emulsionado de consistencia pastosa para aplicación en frío. Para ser utilizado en climas templados y cálidos.

VENTAJAS

- ASFALTEX es un producto fácil de aplicar que seca rápidamente si se coloca en capas delgadas.
- Con gran adherencia a cualquier superficie aún cuando este húmeda.
- De gran penetración y adherencia.
- Resistente a agrietamientos y fisuras.
- De magnífica elasticidad.
- Muy económico.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- No es tóxico ni inflamable

USOS

- Pisos (bajo recubrimientos pétreos)
- ASFALTEX es un producto ideal para la impermeabilización de cadenas de cimentación, muros exteriores, etc. Incorporado a membranas de refuerzo ofrece las máximas garantías de impermeabilización de azoteas.
- También se usa para losas de concreto armado con pendiente propia.
- Para impermeabilizar toda clase de elementos de concreto, losas, dallas, cimentaciones, mampostería, ladrillo, metálicas, de madera, tabla roca, etc.
- No aplicar con acabado ALUTEX (Aluminio)

PRESENTACIÓN

ASFALTEX se presenta en envases de 4 Lts. Cubetas de 19 Lts. y Tambos de 200 Lts.

RENDIMIENTO

El rendimiento de ASFALTEX es de 1 m² / Lt.

MODO DE EMPLEO

- a) ASFALTEX se extiende sobre la superficie a impermeabilizar en capas delgadas, esperando previamente haya secado la capa anterior; aplíquese con llana metálica, brocha o rastrillo de hule.
- b) Limpiar la superficie de material suelto o impermeabilización antigua.
- c) Resanar grietas, bajadas de agua, chaflanes, bases de tragaluces, bases de tuberías, de tinacos con SELLAFLEX aplicándolo con espátula.
- d) Aplicar una capa de PRIMARIO ASFALTEX y dejar secar
- e) Aplicar una capa de ASFALTEX usando 1 lt. por m².
- f) Sobre el ASFALTEX aun fresco, aplicar o asentar la membrana de refuerzo MALLAFLEX en toda la superficie a impermeabilizar cuidando no dejar abollonamientos ni arrugas. Los traslapes entre lienzos deberán ser de 10 cm. como mínimo. Dejar secar 24 horas.
- g) Una vez seca la aplicación, extienda otra capa de ASFALTEX en sentido contrario a lo anterior. Dejar secar y aplicar color blanco o rojo como acabado.

PRECAUCIONES

- Se debe evitar exponer el material al sol o humedad excesiva. Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

*NORMA ASTM, D-1227-95, TIPO II, CLASE 2,
PARA IMPERMEABILIZANTES ASFALTICOS EMULSIONADOS PARA AZOTEA*

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.